

GABARITO EMBALAGEM: BRAVIA REVESTIMENTOS (COMPLEMENTOS ACRÍLICOS)

GALÃO 3,6 LITROS

COMPLEMENTOS ACRÍLICOS:

A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR TOTALMENTE LIMPA, SECA, FIRME, COESA, SEM POEIRA, GORDURA, SABÃO GRAXA, OU QUALQUER TIPO DE MANCHA, INCLUINDO FERRUGEM, RESÍDUOS ORGÂNICOS E FERROSOS. A APLICAÇÃO EM REBOCO NOVO SOMENTE APÓS 30 DIAS. HOMOGENEIZAR O PRODUTO COM ESPÁTULA APROPRIADA OU MISTURADOR MECÂNICO. PRODUTO PRONTO PARA USO. CASO A SUPERFÍCIE ESTEJA MUITO DANIFICADA OU IRREGULAR, FAZER A CORREÇÃO COM MASSA ACRÍLICA, LIXAR E REMOVER O PÓ PARA APLICAR O PRODUTO NORMALMENTE.

SUPERFÍCIE	O QUE FAZER?
PEQUENAS IMPERFEIÇÕES	CORRIGIR COM MASSA ACRÍLICA, LIXAR E REMOVER O PÓ.
SUPERFÍCIES CAIADAS	REMOVER A CAL, LAVARE ESCOVAR A SUPERFÍCIE, EM SEGUIDA SELAR E EMASSAR COM MASSA ACRÍLICA
ALGAS E MOFOS	LAVAR COM ÁGUA SANITÁRIA OU CLORO DILUIDOS EM ÁGUA NA PROPORÇÃO DE 1:1, ESPERAR SECAR, LIXAR PARA REMOVER MOFO/ALGA E APLICAR SELADOR APROPRIADO
MANCHAS, GORDURAS OU GRAXAS	REMOVER COM UMA SOLUÇÃO DE ÁGUA, DETERGENTE NEUTRO, ENXAGUAR E AGUARDAR SECAGEM, LIXAR E APLICAR MASSA ACRÍLICA.
REBOCO FRACO	REMOVER AS PARTES SEM ADERÊNCIA E APLICAR FUNDO PREPARADOR.

	DILUIÇÃO	RENDIMENTO TOTAL	APLICAÇÃO	SECAGEM
FUNDO PREPARADOR	PRODUTO PRONTO PARA USO	De 32 m ² a 40 m ² por demão	ROLO DE LÃ, PINCEL OU TRINCHA.	20 MIN AO TOQUE E 40 MIN SECAGEM FINAL
PRIMER BRAVIA	20% COM ÁGUA LIMPA NA 1ª DEMÃO E NO MÁXIMO 5% NA 2ª DEMÃO.	De 20 m ² a 25 m ² acabado.	ROLO DE LÃ, PINCEL OU TRINCHA.	30 MIN AO TOQUE, 3H ENTRE DEMÃOS, 6H SECAGEM FINAL.
VERNIZ BRAVIA	PRODUTO PRONTO PARA USO. CASO NECESSÁRIO DILUIR ATÉ 3% COM ÁGUA LIMPA.	De 16 m ² a 20 m ² acabado.	ROLO DE LÃ BAIXA.	2H AO TOQUE, 4H ENTRE DEMÃOS, 6H SECAGEM FINAL.
MASSA ACRÍLICA	PRODUTO PRONTO PARA USO.	0,6 A 0,8 KG POR m ² por demão	DESEMPENADEIRA DE AÇO OU ESPATULA.	AO TOQUE 30 Min, ENTRE DEMÃOS 2H, SECAGEM FINAL 8H.

NÃO APLICAR EM DIAS CHUVOSOS, COM VENTOS FORTES, TEMPERATURA ABAIXO DE 15° E UMIDADE SUPERIOR A 90%.