

GABARITO EMBALAGEM: BRAVIA REVESTIMENTOS

CIMENTO QUEIMADO ACRÍLICO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR TOTALMENTE LIMPA, SECA, FIRME, COESA, SEM POEIRA, GORDURA, SABÃO GRAXA, OU QUALQUER TIPO DE MANCHA, INCLUINDO FERRUGEM, RESÍDUOS ORGÂNICOS E FERROSOS. A APLICAÇÃO EM REBOCO NOVO SOMENTE APÓS 30 DIAS. HOMOGENEIZAR O PRODUTO COM ESPÁTULA APROPRIADA OU MISTURADOR MECÂNICO. PRODUTO PRONTO PARA USO, CASO NECESSÁRIO DILUIÇÃO FAZER ATÉ 3% DE ÁGUA LIMPA. O ACABAMENTO SE DÁ EM 2 A 3 DEMÃOS. CASO A SUPERFÍCIE ESTEJA MUITO DANIFICADA OU IRREGULAR, FAZER A CORREÇÃO COM MASSA ACRÍLICA, LIXAR E REMOVER O PÓ PARA APLICAR O PRODUTO NORMALMENTE.

SUPERFÍCIE	O QUE FAZER?
PEQUENAS IMPERFEIÇÕES	CORRIGIR COM MASSA ACRÍLICA, LIXAR E REMOVER O PÓ.
SUPERFÍCIES CAIDAS	REMOVER A CAL, LAVAR E ESCOVAR A SUPERFÍCIE, EM SEGUIDA SELAR E EMASSAR COM MASSA ACRÍLICA
ALGAS E MOFOS	LAVAR COM ÁGUA SANITÁRIA OU CLORO DILUÍDOS EM ÁGUA NA PROPORÇÃO DE 1:1, ESPERAR SECAR, LIXAR PARA REMOVER MOFO/ALGA E APLICAR SELADOR APROPRIADO
MANCHAS, GORDURAS OU GRAXAS	REMOVER COM UMA SOLUÇÃO DE ÁGUA, DETERGENTE NEUTRO, ENXAGUAR E AGUARDAR SECAGEM, LIXAR E APLICAR MASSA ACRÍLICA.
REBOCO FRACO	REMOVER AS PARTES SEM ADERÊNCIA E APLICAR FUNDO PREPARADOR.

RECOMENDA-SE TESTE PRÁTICO ANTES DO USO PARA DETERMINAR O NÚMERO DE DEMÃOS (CONSUMO), DILUIÇÃO E ACABAMENTO. (NBR-11702 DE 07/2012 ABNT).

	DILUIÇÃO	RENDIMENTO TOTAL PARA BALDE 4 KG (3,6 L)	APLICAÇÃO	SECAGEM
REVESTIMENTO ACRÍLICO CIMENTO QUEIMADO	PRODUTO PRONTO PARA USO.	18 a 22m ² acabado (2 demãos)	ESPÁTULA INOX E DESEMPENADEIRA DE AÇO INOX PARA EFEITOS	ENTRE 2H A 3H POR DEMÃO, SECAGEM FINAL 24H.

EVITE APLICAÇÃO EM DIAS CHUVOSOS, COM VENTOS FORTES, TEMPERATURA ABAIXO DE 15° E UMIDADE SUPERIOR A 90%.