

GABARITO EMBALAGEM: BRAVIA REVESTIMENTOS

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR TOTALMENTE LIMPA, SECA, FIRME, COESA, SEM POEIRA, GORDURA, SABÃO GRAXA, OU QUALQUER TIPO DE MANCHA, INCLUINDO FERRUGEM, RESÍDUOS ORGÂNICOS E FERROSOS. A APLICAÇÃO EM REBOCO NOVO SOMENTE APÓS 30 DIAS. HOMOGENEIZAR O PRODUTO COM ESPÁTULA APROPRIADA OU MISTURADOR MECÂNICO. PRODUTO PRONTO PARA USO, CASO NECESSÁRIO DILUIÇÃO FAZER ATÉ 3% DE ÁGUA LIMPA. O ACABAMENTO SE DÁ EM 2 A 3 DEMÃOS. CASO A SUPERFÍCIE ESTEJA MUITO DANIFICADA OU IRREGULAR, FAZER A CORREÇÃO COM MASSA ACRÍLICA, LIXAR E REMOVER O PÓ PARA APLICAR O PRODUTO NORMALMENTE.

SUPERFÍCIE	O QUE FAZER?
PEQUENAS IMPERFEIÇÕES	CORRIGIR COM MASSA ACRÍLICA, LIXAR E REMOVER O PÓ.
SUPERFÍCIES CAIADAS	REMOVER A CAL, LAVAR E ESCOVAR A SUPERFÍCIE, EM SEGUIDA SELAR E EMASSAR COM MASSA ACRÍLICA
ALGAS E MOFOS	LAVAR COM ÁGUA SANITÁRIA OU CLORO DILUÍDOS EM ÁGUA NA PROPORÇÃO DE 1:1, ESPERAR SECAR, LIXAR PARA REMOVER MOFO/ALGA E APLICAR SELADOR APROPRIADO
MANCHAS, GORDURAS OU GRAXAS	REMOVER COM UMA SOLUÇÃO DE ÁGUA, DETERGENTE NEUTRO, ENXAGUAR E AGUARDAR SECAGEM, LIXAR E APLICAR MASSA ACRÍLICA.
REBOCO FRACO	REMOVER AS PARTES SEM ADERÊNCIA E APLICAR FUNDO PREPARADOR.

RECOMENDA-SE TESTE PRÁTICO ANTES DO USO PARA DETERMINAR O NÚMERO DE DEMÃOS (CONSUMO), DILUIÇÃO E ACABAMENTO. (NBR-11702 DE 07/2012 ABNT).

	DILUIÇÃO	RENDIMENTO TOTAL PARA BALDE 25KG**	APLICAÇÃO	SECAGEM
REVESTIMENTO RÚSTICO	PRODUTO PRONTO PARA USO.	Entre 7 a 8 m ² por balde de 25 Kg	DESEMPENADEIRA DE AÇO, ESPÁTULA DE AÇO E DESEMPENADEIRA DE PVC.	AO TOQUE 1 H, CASO SEJA APLICADO POR CIMA DE TEXTURA AGUARDAR 4H, SECAGEM FINAL EM 2 DIAS
REVESTIMENTO CLÁSSICO	ATÉ 3% DE ÁGUA	Entre 13 a 14,5 m ² por balde de 25 Kg	ROLO PARA TEXTURA EMBORRACHADO, ROLOS DE EFEITOS DIVERSOS E DESEMPENADEIRA DE AÇO	AO TOQUE 30 MIN, ENTRE DEMÃOS 4H, SECAGEM FINAL 6H.
REVESTIMENTO DE PEDRA	PRODUTO PRONTO PRA USO	MINIMO: entre 5 a 7 m ² por balde MÉDIA: entre 3 a 5 m ² por balde de 25kg	DESEMPENADEIRA DE AÇO, ESPÁTULA DE AÇO E DESEMPENADEIRA DE PVC	SECAGEM FINAL 48H

REVESTIMENTO MARMORIZADO	PRODUTO PRONTO PRA USO	Entre 45 a 65 m2 por balde de 25 Kg	ESPÁTULA INOX COM BORDAS ARREDONDADAS, SEGUNDA DEMÃO COM DESEMPENADEIRA INOX COM BORDAS ARREDONDADAS	ENTRE 6 A 8 H POR DEMÃO, SECAGEM FINAL 24 H.
--------------------------	------------------------	-------------------------------------	--	--

** OS RENDIMENTOS DOS REVESTIMENTOS DE PEDRA E RÚSTICO VÃO DE ACORDO COM O TAMANHO DA PARTÍCULA DA PEDRA (PEDRAS MAIORES = MENOR RENDIMENTO / PEDRAS MENORES = MAIOR RENDIMENTO.)

EVITE APLICAÇÃO EM DIAS CHUVOSOS, COM VENTOS FORTES, TEMPERATURA ABAIXO DE 15° E UMIDADE SUPERIOR A 90%.

CIMENTO QUEIMADO ACRILICO:

SUPERFÍCIE	O QUE FAZER?
PEQUENAS IMPERFEIÇÕES	CORRIGIR COM MASSA ACRÍLICA, LIXAR E REMOVER O PÓ.
SUPERFÍCIES CAIADAS	REMOVER A CAL, LAVAR E ESCOVAR A SUPERFÍCIE, EM SEGUIDA SELAR E EMASSAR COM MASSA ACRÍLICA
ALGAS E MOFOS	LAVAR COM ÁGUA SANITÁRIA OU CLORO DILUÍDOS EM ÁGUA NA PROPORÇÃO DE 1:1, ESPERAR SECAR, LIXAR PARA REMOVER MOFO/ALGA E APLICAR SELADOR APROPRIADO
MANCHAS, GORDURAS OU GRAXAS	REMOVER COM UMA SOLUÇÃO DE ÁGUA, DETERGENTE NEUTRO, ENXAGUAR E AGUARDAR SECAGEM, LIXAR E APLICAR MASSA ACRÍLICA.
REBOCO FRACO	REMOVER AS PARTES SEM ADERÊNCIA E APLICAR FUNDO PREPARADOR.

A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR TOTALMENTE LIMPA, SECA, FIRME, COESA, SEM POEIRA, GORDURA, SABÃO GRAXA, OU QUALQUER TIPO DE MANCHA, INCLUINDO FERRUGEM, RESÍDUOS ORGÂNICOS E FERROSOS. A APLICAÇÃO EM REBOCO NOVO SOMENTE APÓS 30 DIAS. HOMOGENEIZAR O PRODUTO COM ESPÁTULA APROPRIADA OU MISTURADOR MECÂNICO. PRODUTO PRONTO PARA USO, CASO NECESSÁRIO DILUIÇÃO FAZER ATÉ 3% DE ÁGUA LIMPA. O ACABAMENTO SE DÁ EM 2 A 3 DEMÃOS. CASO A SUPERFÍCIE ESTEJA MUITO DANIFICADA OU IRREGULAR, FAZER A CORREÇÃO COM MASSA ACRÍLICA, LIXAR E REMOVER O PÓ PARA APLICAR O PRODUTO NORMALMENTE.

RECOMENDA-SE TESTE PRÁTICO ANTES DO USO PARA DETERMINAR O NÚMERO DE DEMÃOS (CONSUMO), DILUIÇÃO E ACABAMENTO. (NBR-11702 DE 07/2012 ABNT).

	DILUIÇÃO	RENDIMENTO TOTAL PARA BALDE 4 KG (3,6 L)	APLICAÇÃO	SECAGEM
BRAVIA URBANA	PRODUTO PRONTO PARA USO.	ENTRE 6 A 8 m ²	ESPÁTULA INOX, SEGUNDA DEMÃO COM DESEMPENADEIRA	ENTRE 6 A 8 H POR DEMÃO, SECAGEM FINAL 24H.

EVITE APLICAÇÃO EM DIAS CHUVOSOS, COM VENTOS FORTES,
TEMPERATURA ABAIXO DE 15° E UMIDADE SUPERIOR A 90%.